

Характеристика месторождений глин и суглинков Амурской области

№ п/п	Месторождение, его местоположение	Сырье	Запасы по категориям на 1.01.98г.; освоенность месторождения	Назначение сырья
1	2	3	4	5
1.	<u>Архаринское</u> - южная окраина ст. Архара Транссибирской ж.д.	Глины	<i>Архаринский район</i> А+В+С ₁ - 1285 тыс. м ³ ДВТКЗ, 1970 г., госрезерв	Для производства полнотелого кирпича марок 150 и 200
2.	<u>Домиканское</u> - в 1 км. к востоку от ст. Домикан Транссибирской ж.д.	Глины	В+С ₁ -12904 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1962 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 100 и керамзита портландцемента
3.	<u>Новоархаринское</u> - в 2 км к западу от ст. Архара Транссибирской ж.д.	Глины	С ₁ - 45064 тыс.м ³ , С ₂ - 11286 тыс.м ³ , АмурТКЗ, 1991 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 175 и 300 и керамзита
4.	<u>Возжаевское</u> - в 1,5 км к северо-западу от ст. Возжаевка Транссибирской ж.д.	Глины	<i>Белогорский район</i> А+В+С ₁ - 10965 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1984 г., эксплуатируется с 1936г.	Для производства кирпича марки 100 и керамзита марок 500 и 450
5.	<u>Куйбышевское-2</u> - в 2 км к юго-западу от ст. Белогорск Транссибирской ж.д.	Глины	А+В+С ₁ - 2676 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1971 г., эксплуатируется с 1955г.	Для производства полнотелого кирпича марки 150, дырчатого кирпича марки 100, черепицы
6.	<u>Благовещенское-3</u> - (падь Моховая) - в 7 км к северу от г. Благовещенска	Глины	<i>Благовещенский район</i> В+С ₁ - 676 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1984 г., эксплуатировалось с 1958 г. по 1994 г.	Для производства кирпича марок 100 и 150, дырчатого кирпича марки 150, пустотелых керамических блоков марок 75 и 150 керамзита
7.	<u>Новотроицкое</u> - в 25 км к северу от г. Благовещенска, в 2,5 км к востоку от с. Новотроицкое	Глины	А+В+С ₁ - 133 тыс.м ³ , АмурТКЗ, 1991 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 125, черепицы
8.	<u>Горбунихинское</u> - в 7 км к северо-западу от г. Благовещенска	Глины	С ₁ - 572тыс.м ³ , НТС Амургеолкома, 1993 г., госрезерв	Для производства керамзита

№ п/п	Месторождение, его местоположение	Сырье	Запасы по категориям на 1.01.98г.; освоенность месторождения	Назначение сырья
1	2	3	4	5
9	<u>Новорайчихинское</u> - в 14 км к востоку от г. Райчихинска	Глины	<i>Бурейский район</i> В+С ₁ - 1530 тыс.м ³ , ДВТКЗ, 1985г., эксплуатировалось с 1986 г. по 1994 г.	Для производства полнотелого кирпича марки 100
10.	<u>Усть-Кивдинское</u> - в 2,5 км к юго-востоку от пос. Прогресс	Суглинки	А+В+С ₁ - 1477 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1972 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 100
11.	<u>Участок 19-й км</u> - в 2 км к востоку от г. Райчихинска	Глины	А+В+С ₁ - 193 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1965 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 75 и 100
12.	<u>Токинско-Райчихинское</u> - в 3,5 км к юго-западу от г. Райчихинска	Глины	А+В+С ₁ - 1843 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1948-49 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 125 и 150
13.	<u>Старо-Райчихинское</u> - в 4 км к юго-западу от г. Райчихинска	Глины	А+В+С ₁ - 2946 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1961 г., госрезерв	Для производства керамзита
14.	<u>Завитинское</u> - в 2,5км к юго-западу от ст. Завитая (г. Завитинск) Транссибирской ж.д.	Глины	<i>Завитинский район</i> А+В+С ₁ - 235 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1972 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 100 и 200
15.	Задорожное - в 2 км к юго-востоку от г. Завитинска	Глины	В+С ₁ - 2640 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1972 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 100 и керамзита марок 450 и 500
16.	<u>Овсянковское</u> - в 3 км к юго-западу от с. Овсянка	Глины	<i>Зейский район</i> А+В+С ₁ - 3166 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1970 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 75 и 100, керамзита марок 400 и 450
17.	<u>Ивановское</u> - южная окраина с. Ивановка, в 30 км к востоку от г. Благовещенска	Глины	<i>Ивановский район</i> А+В+С ₁ - 934 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1968 г., разрабатывалось с 1968 г.	Для производства кирпича марки 100

№ п/п	Месторождение, его местоположение	Сырье	Запасы по категориям на 1.01.98г.; освоенность месторождения	Назначение сырья
1	2	3	4	5
18.	<u>Среднебельское</u> - в 2 км к западу ст. Средне-Белая ж.д. линии Благовещенск - Белогорск	Глины	A+B+C ₁ - 2051 тыс.м ³ C ₂ - 10603 тыс.м ³ , ДВТКЗ, 1974 г., эксплуатируется с 1974 г.	Для производства кирпича марок 100 и 125, керамзита марок 450 и 500
19.	<u>Ерковецкое</u> - в 45 км к западу от ст. Екатеринославка Транссибирской ж.д., во вскрыше Ерковецкого бурoughольного м-ния	Глины	C ₁ - 3800 тыс.м ³ C ₂ - 255400 тыс.м ³ , ГКЗ, 1983 г., госрезерв	Для производства керамзита марок 250 -300, обыкновенного кирпича
20.	<u>Константиновское</u> - на северо-восточной окраине с. Константиновка	Глины	<i>Константиновский район</i> B+C ₁ - 1673 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1970 г., эксплуатировалось с 1949 по 1994г.	Для производства кирпича марки 125, черепицы керамзита.
21.	<u>Константиновское -3</u> - в 2 км к северо-западу окраине с. Константиновка	Глины	A+B - 123 тыс.м ³ , ДВТКЗ, 1978 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 100
22.	<u>Сивакское</u> - в 0.5 км к югу от ст. Сиваки Транссибирской ж.д.	Суглинки	<i>Магдагачинский район</i> A+B+C ₁ - 250 тыс.м ³ АмурТКЗ, 1993 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 125
23.	<u>Мазановское</u> - на западной окраине с. Новокиевской Увал	Глины	<i>Мазановский район</i> A+B+C ₁ - 483 тыс.м ³ C ₂ - 836 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1980г., эксплуатировалось с 1960 по 1994 г.	Для производства кирпича марки 100 и керамзита
24.	<u>Придорожное</u> - в 3 км к юго-востоку от пос. Гарь	Глины	A+B+C ₁ -284 тыс.м ³ , ДВТКЗ, 1954 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 100 и 125 и керамзита
25.	<u>Поярковское</u> - в 2 км к северо-востоку ст. Поярково ж.д. линии Буряя - Поярково	Глины	<i>Мазановский район</i> A+B+C ₁ - 12274 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1952 г., госрезерв	Для производства полнотелого кирпича марки 125, дырчатого кирпича и пустотелых блоков марки 125, черепицы

№ п/п	Месторождение, его местоположение	Сырье	Запасы по категориям на 1.01.98г.; освоенность месторождения	Назначение сырья
1	2	3	4	5
26.	<u>Екатеринославское</u> - в 2,5 км к юго-западу ст. Екатеринославка Транссибирской ж.д.	Глины	<i>Октябрьский район</i> А+В+С ₁ - 1516 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1972 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 100, керамзита
27	<u>Ромненское</u> - на юго-западной окраине с. Ромны	Глины	<i>Ромненский район</i> А+В+С ₁ - 387 тыс.м ³ С ₂ - 248 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1969 г., эксплуатируется с 1946 г.	Для производства кирпича марки 75, 100, 150, керамзита
28.	<u>Свободненское</u> - на северной окраине г. Свободного	Суглинки	<i>Свободненский район</i> А+В - 6633 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1959 г., 1970 г. эксплуатируется с 1958 г.	Для производства кирпича марки 75, 125 и керамзита марок 450, 500, 550
29.	<u>Джелунское</u> - в 8 км к северу от г. Свободного	Суглинки	А+В +С ₁ - 3003 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1954 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 75 и 100
30.	<u>Костюковское</u> - в 42 км к юго-западу от г. Свободного, близ с. Костюковка	Суглинки	А+В+С ₁ - 384 тыс.м ³ АмурТКЗ, 1991 г. госрезерв	Для производства кирпича марки 125
31.	<u>Голубинское</u> - 45 км к северу от г. Свободного, близ д. Голубая	Суглинки	А+В+С ₁ - 850 тыс.м ³ , АмурТКЗ, 1991 г., госрезерв	Для производства кирпича марки 125
32.	<u>Климоуцевское</u> - в 60 км к северо-западу от г. Свободного, близ д. Климоуцы	Суглинки	А+В+С ₁ - 1499 тыс.м ³ , АмурТКЗ, 1992 г., госрезерв	Для производства кирпича марок 75, 100, 125
33.	<u>Быссинское</u> - в 1,5 км к юго-востоку от пос. Бысса и в 125 км к юго-западу от ст. Февральск трассы БАМ ж.д.	Глины	<i>Селемджинский район</i> А+В +С ₁ - 273 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1986 г. госрезерв	Для производства кирпича марки 75 и керамзита
34.	<u>Тамаринское</u> - в 3 км к юго-востоку от ст. Февральск трассы БАМ ж.д.	Глины	А+В+С ₁ - 11162 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1979 г., госрезерв	Для производства полнотелого кирпича марки 300, пустотелого кирпича марки 200 и керамзита марки 500

№ п/п	Месторождение, его местоположение	Сырье	Запасы по категориям на 1.01.98г.; освоенность месторождения	Назначение сырья
1	2	3	4	5
35.	<u>Куйбышевское-3</u> - в 6 км к северу от ст. Белогорск 1 Транссибирской ж.д.	Глины	<i>Серышевский район</i> А+В +С ₁ - 7056 тыс.м ³ ДВТКЗ, 1975 г. эксплуатируется с 1927г.	Для производства кирпича марок 100 и 125
36.	<u>Серышевское</u> - в 1 км к северу от ст. Серышево Транссибирской ж.д.	Глины	А+В -151 тыс.м ³ НТС ДВТГУ, 1950 г., законсервировано	Для производства кирпича марок 100-150 и черепицы
37.	<u>Бамское (Крестовское)</u> - в 3 км к северо-востоку от ст. Бамовская Транссибирской ж.д.	Суглинки	<i>Сковородинский район</i> А+В +С ₁ - 5377 тыс.м ³ С ₂ -3459 тыс.м ³ АмурТКЗ, 1990 г., ДВТКЗ, 1979 г. эксплуатируется с 1986 г.	Для производства кирпича марок 100 -125 , керамзита марок 450 и 500
38.	<u>Тамбовское</u> - на юго-западной окраине с. Тамбовка.	Глины	<i>Тамбовский район</i> А+В +С ₁ - 2059 тыс.м ³ С ₂ -276тыс.м ³ ДВТКЗ, 1969 г., эксплуатируется с 1949 г.	Для производства кирпича марки 100 и керамзита марки 500, керамзитобетона, черепицы
39.	<u>Береинское</u> - в 22 км к северо-западу от ст. Шимановская (г.Шимановск) Транссибирской ж.д.	Глины	<i>Шимановский район</i> А+В +С ₁ - 2698тыс.м ³ ДВТКЗ, 1974 г., эксплуатируется с 1978г.	Для производства керамзита марки 450 класса А